

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BAST PLATINUM

Uszczelniacz cienkowarstwowy do wysokich temperatur

Opis produktu:

Jednoskładnikowy uszczelniacz ognioodporny i kwasoodporny przeznaczony do spoinowania cienkowarstwowego ceramicznych, szamotowych i stalowych wkładek (rur) w systemach kominowych a także do uszczelniania wykładzin ogniotrwałych: kominków, pieców, kuchenek, kotłów oraz innych urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach.

Właściwości:

- Odporność na temperaturę do + 1350°C
- Elastyczność
- Dobra przyczepność do cegieł, szamotu, betonu, kamienia, ceramiki
- Odporność na SO₂, SO₃, NO₂

Zastosowanie:

- spoinowanie rur w systemach kominowych
- mocowanie i uszczelnianie elementów wykonanych z kamienia, betonu, stali
- uszczelnianie i spoinowanie cegieł, bloczków ognioodpornych
- stosowany jest w pracach, gdzie wymagana jest odporność na wysokie temperatury np. kominy, kominki, piece, paleniska, grille, kotły itp.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Po nałożeniu uszczelniacz należy wygładzić przy pomocy szpachelki lub innych narzędzi.

Dane techniczne:

Czas utwardzenia	24 - 96 h (w zależności od głębokości szczeliny lub grubości nakładanej warstwy)
Grubość warstwy	od 3 do 5 mm
Kożuszenie	30 minut
Konsystencja	Pasta
Nasiąkliwość	< 3 %

BAST POLSKA

32 – 500 Chrzanów ul. Borowcowa 124 NIP: 628 – 212 – 19 – 23 REGON: 122893868

Tel. (32) 726 30 64 Fax. (32) 624 00 05

biuro@bast-polska.pl

www.bast-polska.pl

Kwasoodporność	< 2%
Przyczepność do podłoża	Dobra, zarówno do powierzchni porowatych jak i nieporowatych
Temperatura pracy	Od +5°C do +25°C
Konsystencja przy nakładaniu	plastyczna
Reakcja na ogień	Klasa A1
Przyrost objętości	0%
Odporność termiczna po utwardzeniu	1350°C

Normy odniesienia:

PN – EN 13063 – 1 oraz PN – EN 13063 – 2. Produkt spełnia wymagania wymienionych norm w zakresie produktu łączącego kanał wewnętrzny. System kominowy połączony uszczelniaczem BAST PLATINUM może spełniać wymagania normy W3G.

Magazynowanie:

Uszczelniacz zaleca się magazynować w suchych pomieszczeniach w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

Termin przydatności:

12 miesięcy od daty produkcji.

Dostępne opakowania:

310 ml, 2 kg

Certyfikaty:

Pracujemy zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji oraz Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Bezpieczeństwo:

Patrz: Karta Charakterystyki BAST PLATINUM.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Aktualizacja: 30.05.2015

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Powyższe dane są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie mógł przewidzieć wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na wiedzy producenta o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Producent zastrzega sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.

BAST POLSKA

32 – 500 Chrzanów ul. Borowcowa 124 NIP: 628 – 212 – 19 – 23 REGON: 122893868

Tel. (32) 726 30 64 Fax. (32) 624 00 05

biuro@bast-polska.pl

www.bast-polska.pl