

MEEEX CHEMIA BUDOWLANA
Wojciech Gołdziński
32-500 Chrzanów
ul. Borowcowa 124
NIP 628-101-20-72

tel. 32/ 623 20 23
fax. 32/ 624 00 05
www.meexchemia.pl
e-mail: biuro@meexchemia.pl
REGON 121082889

KARTA TECHNICZNA

TYNKOLIT

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca

Stan skupienia	ciecz
Barwa	brązowa
Gęstość	ok. 1045 g/dm ³
Ph	8,5 – 10,5
Rozpuszczalność w wodzie	- nieograniczona

Dozowanie	zalecane 0,3 – 0,6 %	maksymalne 0,6 % masy cementu
Okres przydatności	1 rok	
Przechowywanie	w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. 5 – 25 °C	

Zawartość chlorków	0,5 %
Zawartość alkaliów	0,8 %

Oddziaływanie korozyjne – zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.1.

Podstawowe oddziaływanie na zaprawę*
w stosunku do wzorca bez domieszki

- redukcja ilości wody zarobowej pow. 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki pow. 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

Zastosowanie:

Do cementowych zapraw murarskich i tynkarskich w okresie letnim, nadaje zaprawie mrozoodporność, redukuje wykwyty na tynkach i murach, wykonane elementy (tynki, mury) są odporniejsze na zniszczenie.

Sposób użycia:

Domieszkę należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 300ml do 500ml na 100kg cementu.

Zalecane dozowanie: 0,5%

Maksymalne dozowanie; 0,6%

***Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.**

Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana: PN – EN 934-3:2009+A1:2012; T2

Deklaracja właściwości użytkowych nr 0010 z 30.04.2015r.

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0188/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie