

KARTA TECHNICZNA

DOMIESZKA DO ZAPRAW - ZAP LATO

Domieszka do zapraw napowietrzająco – uplastyczniająca

Stan skupienia	ciało stałe/ proszek
Barwa	bladożółta do brunatnej
Sucha masa	84%
Rozpuszczalność w wodzie - całkowita	
Dozowanie	zalecane 20 g na 25 kg masy cementu
Okres przydatności	2 lata
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętych saszetkach w temp. 0 – 25 °C
Zawartość chlorków	1,0 %
Zawartość alkaliów	40 %
Oddziaływanie korozyjne	– zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.1.

Podstawowe oddziaływanie na zaprawę*
w stosunku do wzorca bez domieszki

- redukcja ilości wody zarobowej pow. 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki pow. 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

Zastosowanie:

Do zapraw cementowych o dużej wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne, trudno urabialne; redukuje wykwyty na tynkach i murach, wykonane elementy (tynki, mury) są odporniejsze na zniszczenie.

Sposób użycia:

Gdy w betoniarce mamy wymieszany cement z kruszywem, wówczas do wody zarobowej lub jej części wysypujemy zawartość saszetki. Mieszymy około 3 minuty, następnie wlewamy wodę z dodatkiem do betoniaki. Mieszymy do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Saszetka 20g na 25kg cementu.

***Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.**

Dokumenty odniesienia:

Norma zharmonizowana: PN – EN 934-3:2009+A1:2012; T2
Deklaracja właściwości użytkowych nr 0012 z 30.04.2015r.
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPR-0188/Z wydany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie